

# BARNIZ ACRIPOL MATE + CAT.

**FAMILIA** ESMALTES**LÍNEA** POLIURETANOS (2 COMPONENTES)**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Barniz de poliuretano alifático mate de dos componentes para la aplicación directa sobre cualquier soporte o sobre soportes adecuadamente preparados sobre poliuretanos o epoxis MONTÓ. Aporta protección contra las pintadas facilita la eliminación de las mismas con el Quitamont Limpia-Pintadas.

**USOS**

Exterior/Interior  
Metal  
Obra  
Hierro  
Hierro Galvanizado  
Madera  
Piedra  
Mármol  
Sobre galvanizado

**PROPIEDADES**

- Aplicabilidad óptima
- Dureza
- Elasticidad
- Filmógeno
- Buena Nivelación
- Resistencia a la abrasión, roce, impacto
- Filtros UV
- Resistencia química
- Buena aplicabilidad
- Buen rendimiento
- No amarillea
- No Cuarteo
- No forma ampollas

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	BARNIZ ACRIPOL MATE + CAT.
Relación de mezcla	4 a 1 en volumen
Vida de la mezcla	6 h
Acabado	Transparente
Peso específico	1,03± 0,05 kg/l
Viscosidad	120 +/- 20 SG
Sólidos en volumen	43± 1
Sólidos en peso	52± 1
VOC	Cat. j/BD 550/500 (2007/2010): 487,13 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-12 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 30-40min
Repintado	(20°C HR: 60%): antes de 24 h
Colores	Incoloro

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

## Soportes Nuevos

El soporte debe estar exento de productos extraños, óxidos y/o residuos.

Aplicar sobre soportes, bien desengrasados, sin polvo y secos.

Tratar estos soportes del modo habitual, eliminando salitres, eflorescencias y excesos de humedad. Caso de aplicar sobre superficies nuevas de yeso, cemento y sus derivados, esperar hasta total fraguado

## Restauración y mantenimiento

Sobre Barniz Acripol Mate en buen estado, eliminar productos extraños, lijar para matizar y repintar. Sobre soportes en mal estado sanear. En cualquier caso comprobar siempre la adherencia sobre la pintura anterior

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Remover ambos componentes y mezclar hasta su perfecta homologación.

Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes ó detergentes y agua limpia.

Aplicar siguiendo las indicaciones marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

No aplicar con humedades relativas superiores al 80%, ni a temperaturas inferiores a 5° C

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Sobre superficies poco porosas diluir la primera mano aunque se aplique a brocha hasta un 10-20% como mínimo

Sobre superficies poco porosas, deben realizarse siempre pruebas de adherencia (ejemplo: mármol pulido).

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1410

### Método de aplicación      Dilución orientativa

Brocha

Al uso

Rodillo

Al uso

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Piedra artificial, ladrillos y tejas porosas</b>			
<b>MAX</b>	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Mate+Cat.	Barniz Acripol Mate+Cat.
<b>STD</b>	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Mate+Cat.
<b>Metal</b>			
<b>MAX</b>	Barniz Acripol Mate+Cat.	Barniz Acripol Mate+Cat.	Barniz Acripol Mate+Cat.
<b>STD</b>	Barniz Acripol Mate+Cat.		Barniz Acripol Mate+Cat.
<b>Madera</b>			
<b>MAX</b>	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Mate+Cat.	Barniz Acripol Mate+Cat.
<b>STD</b>	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Mate+Cat.
<b>Cemento</b>			
<b>MAX</b>	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Mate+Cat.	Barniz Acripol Mate+Cat.
<b>STD</b>	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Mate+Cat.

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

503515

Fecha de Alta

29-12-2008

Versión

12 - 18/02/2021

# BARNIZ ACRIPOL MATE + CAT.

**MONTÓ**  
profesional

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L, 4 L